Phormium
Supporting growers since 1977

# PhormiFlex

**Couvre Sol**

## Fiche technique

### Description du produit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de produit** | Produit tissé | **Application** | Intérieur |
| **Couleur** | Blanc / noir avec lignes tous les 25cm | **Polymère** | 100% Polypropylene |

### Caractéristiques

| **Propriétés Mécaniques** | **Standard** | **Performance** | **Tolérance** |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction en chaîne | EN ISO 10319 | 24 kN/m | -2,4 kN/m |
| Résistance à la traction en trame | EN ISO 10319 | 13 kN/m | -1,3 kN/m |
| Elongation en chaîne | EN ISO 10319 | 20 % | ±2 % |
| Elongation en trame | EN ISO 10319 | 17 % | ±1,7 % |
| Perméabilité | EN ISO 11058 | 15 l/m²*s | -4,5 l/m²*s |
| Rétricissement | 2h à 70°C | 1 % | - |

| **Caractéristiques Physiques** | **Standard** | **Performance** | **Tolérance** |
|---|---|---|---|
| Poids | EN ISO 9864 | 100 g/m² | ±10 g/m² |
| Longueur | | Sur mesure | - |
| Largeur du rouleau | | 335-415-525 cm | ±2 cm |

| **Longévité** | **Standard** | **Performance** | **Tolérance** |
|---|---|---|---|
| Stabilisation UV (#kLy) | Conditions intérieur | 500 kLy | |

19/03/2015
Date de la version :
2
Version n°

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

**Phormium NV**

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com