PhormiTex Lumina 40 O

open schaduwdoeken

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Weefsel	**Toepassing**	Binnen
Kleur	Wit	**Materiaal**	PE/Modacryl

Eigenschappen

Fysische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
Gewicht	EN ISO 9864	49 g/m²	±4,9 g/m²
Lengte		Zoals gevraagd	-
Rol breedte		325-430-480-525 cm	±2 cm
		127,9-167,3-187,0-206,7 in	±0,8 in

Mechanische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**
Energiebesparing	Phormium testmethode	15 %
PAR transmissie | direct licht 0°	Phormium testmethode	60 %
Schermingspercentage PAR | direct licht 0°	Phormium testmethode	40 %
Krimp	2u bij 70°C	≤1 %

Duurzaamheid	**Standaard**	**Prestatie**
Brandvertragendheid	DIN 4102	B1
	NTA 8825	-
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantie

Onder alle types kasdek 8 jaar. Voor alle
voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen verwijzen wij naar Phormiums garantiebepalingen.

Opmerkingen

-

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakkelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren
info@phormium.com / www.phormium.com

Data versie : 09/01/2024
Versienummer 1