# PhormiSol 100 R

**Yer örtüsü**

## Teknik bilgi formu

### Ürün açıklaması

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ürün cinsi** | Dokuma kumaş | **Uygulama** | İç mekan |
| **Renk** | Siyah, turuncu kareler (25 cm ) | **Polimer** | 100% Polipropilen |

### Özellikler

| **Mekanik özellikler** | **Standart** | **Performans** | **Tolerans** |
|---|---|---|---|
| Çekme mukavemeti - Çözgü | EN ISO 10319 | 17 kN/m | -1,7 kN/m |
| Çekme mukavemeti - Atkı | EN ISO 10319 | 11 kN/m | -1,1 kN/m |
| Kopma uzaması - Çözgü | EN ISO 10319 | 19 % | ±1,9 % |
| Kopma uzaması - Atkı | EN ISO 10319 | 11 % | ±1,1 % |
| Su geçirgenliği | EN ISO 11058 | 15 l/m²*s | -4,5 l/m²*s |
| Çekme payı | 70°C 'de 2 saat | 1 % | - |

| **Fiziksel özellikler** | **Standart** | **Performans** | **Tolerans** |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | EN ISO 9864 | 100 g/m² | ±10 g/m² |
| Uzunluk | | Gerektiği gibi | - |
| En | | 105-131-167-207-262-335-415-525 cm | ±2 cm |

| **Dayanıklılık** | **Standart** | **Performans** | **Tolerans** |
|---|---|---|---|
| UV stabilizasyonu | (İç mekan koşulları) | 500 kLy | |

Sürüm tarihi : 22/03/2016

Sürüm numarası 3

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

**Phormium NV**

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com